【心向融·公示】青岛海洋技师学院（青岛海运职业学校）2026年校服（招标）采购/质量安全公示

公示内容：2026年青岛海洋技师学院(青岛海运职业学校)学生校服采购项目，中标供应商为青岛威达体育用品有限公司和青岛瑞祺服饰有限公司，服务期限为三年。现将校服相关资料公示如下，如有异议，请电话联系。

公 示 期：2026年11月11日 至 2026年11月18日

监督电话：0532-82615212

公示单位：青岛海洋技师学院　青岛海运职业学校

附件：

1.中标通知书

2. 校服供应商营业执照、质量管理体系认证证书

3. 校服款式、价格

4. 质检报告（双质检）

附件 1

成交通知书

青岛威达体育用品有限公司：

贵单位在参与 **2025** 年 **6** 月 **18** 日由青岛市招标中心组织的青岛海洋技师学院、青岛海运职业学校 **2025** 年度新生服装采购［招标项目编号：**0656-2540C0000254**（**JZCS20250605000006**）］竞争性磋商采购中，经磋商小组评定被确定为一标段成交供应商。

成交内容如下：成交金额

含税总价小写：**627060.00** 元。

大写：陆拾贰万柒仟零陆拾元整。

请你方在接到本通知书后的 **30** 日内与采购人联系办理合同签订等相关事项。

特此通知。

采购人：青岛海洋技师学院　　代理机构：青岛市招标中心

青岛海运职业学校

日期：**2025** 年 **6** 月 **23** 日

成交通知书

青岛瑞祺服饰有限公司：

贵单位在参与 **2025** 年 **6** 月 **18** 日由青岛市招标中心组织的青岛海洋技师学院、青岛海运职业学校 **2025** 年度新生服装采购［招标项目编号：**0656-2540C0000254**（**JZCS20250605000006**）］竞争性磋商采购中，经磋商小组评定被确定为二标段成交供应商。

成交内容如下：成交金额

含税总价小写：**245415.00** 元。

大写：贰拾肆万伍仟肆佰壹拾伍元整

请你方在接到本通知书后的 **30** 日内与采购人联系办理合同签订等相关事项。

特此通知。

采购人：青岛海洋技师学院　　代理机构：青岛市招标中心

青岛海运职业学校

日期：**2025** 年 **6** 月 **23** 日

附件 2



统一社会信用代码
91370282740393276P

营业执照

（副 本） 6-1

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　青岛威达体育用品有限公司
类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人　王作松
经营范围　一般项目：服装制造；服饰制造；服饰研发；服装服饰批发；皮革制品销售；服装辅料制造；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；家用纺织制成品制造；服装辅料销售；劳动保护用品生产；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；针织或钩针编织物及其制品制造；家居用品制造；鞋制造；鞋帽批发；皮革销售；文具用品批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品批发；体育用品及器材制造；体育用品及器材零售；文具制造；服装服饰零售；鞋帽零售；家居用品销售；日用百货销售；办公用品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　伍仟万元整
成立日期　2000年04月30日
住　　所　山东省青岛市即墨区烟青路37号

登记机关　即墨区行政审批服务局

2025 年 02 月 13 日

国家企业信用信息公示系统网址：https://www.gsxt.gov.cn　市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。　国家市场监督管理总局监制



统一社会信用代码
91370281770257896X6

营业执照

（副 本） 1-1

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　青岛瑞祺服饰有限公司
类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人　刘金芳
经营范围　服饰、床上用品、帽子、手套、学生装、西服、工装加工、制造、销售，医疗器械、防护服、民用口罩生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　壹仟万元整
成立日期　2004年12月27日
营业期限　2004年12月27日至　年　月　日
住　　所　青岛胶州市胶东镇大麻湾一村

登记机关　胶州市行政审批服务局

2021 年 11 月 10 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告　国家市场监督管理总局监制

质 量 管 理 体 系 认 证 证 书

证书编号：10425Q00245R1M

兹证明

青岛威达体育用品有限公司

（地址：山东省青岛市即墨区烟青路 37 号
统一社会信用代码：91370282740393276P 邮编：266200）

质量管理体系符合标准：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

通过认证范围如下：

＊ 运动服饰、休闲服饰、学生装、工装的设计、生产，军训服、床上用品的生产和销售（不含分公司）＊

涉及本证书的范围和 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 要求的适用性问题，可通过向本机构咨询而得到进一步的澄清。证书在国家规定的行政许可、资质、强制性产品认证有效期内、定期接受监督审核并经审核合格情况下继续有效。证书信息可在本机构及国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询。

发证日期：2025 年 02 月 25 日　　有效期：2025 年 02 月 25 日至 2028 年 07 月 03 日

签发人：

山东世通国际认证有限公司

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C104-M

第一次监审　贴标志处　　第二次监审　贴标志处

获证组织需按规定接受监督审核，并经审核合格后证书方可继续有效

地址：中国·山东省青岛市高新区竹园路 2 号

电话：400-675-8617　网址：www.seatone.net.cn

微信证书查询

CERTIFICATE

注册号：016NM25Q30663R3M

质量管理体系认证证书

初次发证日期：2016年03月30日/ 再认证日期：2025年04月17日/ 证书有效期至：2028年03月29日

(本次再认证审核日期:2025年03月15日到2025年03月17日，上一认证周期截止日期:2025年03月29日)

兹 证 明

青岛瑞祺服饰有限公司

质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准,适用于
中小学生校服的制作和销售（本证书体系覆盖范围内未包括分支机构）

新世纪检验认证有限责任公司
总经理：

新世纪检验认证有限责任公司 1101020379202

统一社会信用代码：9137028177025789X6
注册地址：山东省青岛胶州市胶东镇大麻湾一村
经营地址：山东省青岛胶州市胶东镇大麻湾一村（青岛瑞祺服饰有限公司）

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C016-M

BCC 地址：北京市东城区广渠门内大街45号5层45-（05）-02室
本证书在国家规定的各行政许可、资质许可有效期内使用有效
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格，此证书方继续有效
证书有效性可通过网站：www.bcc.com.cn查询，也可二维码查询
本证书信息可在国家认监委网站www.cnca.gov.cn 查询

附件 3

清单及服装参数要求（图片仅供参考，具体实物以样品为准）、价格

（一）通用专业校服配置

各 专 业 男 女 生							
序号	**分类**	**服装名称**	**数量**	**成分**	**备注（图样）**	**细节描述**	**单价**
1	夏装	夏季运动服	2 套	面料：涤盖棉网眼布 成分：棉 60%，聚酯纤维 40%		上衣配色罗纹领胸前有校徽，背后配有反光贴。 裤子藏蓝与浅蓝相间，松紧腰	93 元
2		西装夏裤	1 条	面料：黑色纬弹夏裤 成分：2%氨纶、80%聚酯纤维、18%粘胶纤维； 注：西裤为松紧活腰。		黑色松紧腰西裤，标准 6 裤袢，两侧斜插兜	82 元

3	秋装	秋季运动服	2 套	面料：涤氨纶双面弹力布（不挂里子） 成分：聚酯纤维 93%、氨纶 7% 辅料：橡胶松紧带，5#高档拉头尼龙拉链。		藏蓝与浅蓝相间，上衣罗纹领，胸前有校徽，背后配有反光贴 。裤子松紧腰。	108 元
4	制服	男式西服	1 套	面料：藏青色； 成分：20%毛 60%聚酯纤维 20%粘胶纤维； 注：西裤为松紧活腰		藏青色制服，上衣平驳头单排三粒扣，直兜带兜盖有肩牌，金属扣，安装肩牌部位为系扣设计。裤子松紧腰，标准 6 裤袢，两侧斜插兜，后兜无兜盖，左右双牙兜，有膝里。	338 元
5		长袖衬衣	1 件	面料：白色 成分：聚酯纤维 40%，棉 60%		白色衬衣领，左胸前有胸兜，带肩牌。安装肩牌部位为系扣设计。	67 元
6		短袖衬衣	1 件	面料：白色 成分：聚酯纤维 40%，棉 60%		白色衬衣领，带肩牌，胸前有口袋，金属扣。安装肩牌部位为系扣设计。	72 元

7		帽子（含帽徽）	1 顶	海军白色大檐帽		海军大檐帽	28 元
8		肩章	3 副	100%聚酯纤维		黑色底金黄色标	7 元
9		领带	1 条	成分：100%聚酯纤维		藏蓝色易拉得	10 元
10	制服	女式制服	1 套	面料：灰色； 成分：10%毛、65%聚酯纤维、25%粘胶纤维；		上衣收腰女西服，2 粒扣，领与驳头拼接蓝色格子布，裤子松紧腰，两侧斜插兜，有膝里	338 元
11		短裙	1 条	面料：格子布； 成分：35%棉、65%聚酯纤维。		格子布百褶裙，内有安全裤	66 元
12		长袖衬衣	1 件	面料：白色 成分：聚酯纤维 40%，棉 60%		修身娃娃领，无胸兜，	63 元

13		短袖衬衣	1 件	面料：白色 成分：聚酯纤维 40%，棉 60%		修身娃娃领	58 元
14		领结	1 条	成分：100%聚酯纤维		蓝白相间蝴蝶结	5 元

（二）海乘专业校服配置

序号	分类	服装名称	数量	成分	备注（图样）	细节描述	单价
1	制	普通海乘制服	1 套	面料：蓝色； 成分：100%聚酯纤维，		圆领偏门襟上衣，修身，金属扣，裙子后开齐一步裙，两侧松紧腰	338 元
2		普通海乘马甲	1 件	面料：蓝色； 成分：100%聚酯纤维		鸡心领 5 粒扣马甲	76 元

3	服	立领长袖衬衣	1 件	面料：白色 成分：聚酯纤维 40%，棉 60%		立领修身衬衣	63 元
4		立领短袖衬衣	1 件	面料：白色 成分：聚酯纤维 40%，棉 60%		立领修身衬衣	58 元
5		普通海乘帽子	1 顶	蓝色		圆顶硬挺的空姐帽	24 元
6		普通海乘丝巾	1 条	成分：100%聚酯纤维		蓝红黄相接小方巾	17 元

（三）功能性服装配置（全校通用+专业专用）

序号	分类	服装名称	数量	成分	备注（图样）	细节描述	单价
1	工作服	工作服	1 套	军绿色，成分：100% 纯棉。		耐磨处理，深海蓝拼红色设计，门襟防风，左胸刺绣校徽，袖口按扣，下摆松紧可调节，裤腰松紧，多口袋便于收纳	163 元
2	冬	冲锋衣	1 件	藏青和浅蓝色搭配浅蓝色内胆，外衣面料成分：100%聚酯纤维；里料成分：100% 聚酯纤维，内胆：双摇双刷摇粒绒，100% 聚酯纤维。		藏青色搭配浅蓝色设计，门襟防风，袖口松紧，刺绣圆形校徽缝制左胸，反光标识于右胸及背后两条，可拆卸内胆设计，方便保暖，易于收纳	183 元

3	装	棉冬衣	1 件	藏青色，外衣面料成分：100% 聚酯纤维；内胆：超细纤维絮片，身棉 200 克/平方米，袖棉 120 克/平方米。	  	藏青色加厚面料搭配绗棉内胆，毛领，门襟防风，袖口按扣，下摆松紧可调，可拆卸内胆设计，方便保暖，易于收纳。安装肩章部位为系扣设计。	230 元
4	药分专业	长袖白大褂	1 件	65%聚酯纤维 35% 棉 235 克/平方米		款式美观大方，面料耐洗耐磨，松紧袖口方便舒适。	43 元

附件 4

厂家送检报告——夏装

№:202630009329

220020349118

检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称	校服
委托单位	青岛威达体育用品有限公司
生产单位	青岛威达体育用品有限公司
检验类别	委托检验（抽样）

青岛市产品质量检验研究院
Qingdao Product Quality Testing Research Institute
国家生态纺织品质量检验检测中心
National Ecological Textiles Quality Inspection and Testing Center

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检　验　报　告

No. 202630009329　　共 10 页 第 1 页

产品名称*	校服		检验类别	委托检验（抽样）	
号型规格*	上衣：170/88A 下衣：170/72A		商 标*	/	
委托单位名称/地址*	青岛威达体育用品有限公司		联系电话*	17763296436	
生产(制造)单位名称/地址*	青岛威达体育用品有限公司		联系电话*	/	
委托人/抽样人	刘霞/从林 都可心		等级*	/	
抽样地点	成品仓库	抽样基数	2000套	抽样数量	5套
样品状态与说明	上衣：蓝色 下衣：藏青色		样品编号	202630009329	
款号/货号*	夏季校服（上衣、下衣）				
委托样品数量*	5套		委托样品收到日期	2026-08-24	
纤维含量 *	上衣：棉60% 聚酯纤维40% 下衣：聚酯纤维65% 棉35%				
检验日期	2026-08-24 ～ 2026-08-27				
检验项目	纤维含量, 甲醛含量, pH值, 异味, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 耐湿摩擦色牢度, 耐皂洗色牢度, 耐光色牢度, 耐光汗复合色牢度, 起球, 顶破强力（针织类）, 水洗尺寸变化率, 水洗后扭曲率, 水洗后外观, 接缝强力, 使用说明				
检验依据	见报告附页				
判定依据	GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类 GB/T 31888-2015 《中小学生校服》				
检验结论	经委托抽样检验，所检项目符合标准要求。详见检验结果附页。 签发日期：2026-08-27				
备注	标注*号的内容为委托方提供信息，本次检验结果仅对来样负责。				

批准：苏靖　　审核：邹文静　　编制：刘海燕

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验依据
领子								
1	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出（<20）	符合	GB/T 2912.1-2009
2	pH值			/	4.0~8.5	6.4	符合	GB/T 7573-2009
3	可分解致癌芳香胺染料			mg/kg	禁用（≤20）	未检出（<5）	符合	GB/T 17592-2024
上衣蓝色面料								
4	纤维含量			%	棉60 允差为5	棉 65.1	符合	GB/T 2910.11-2024 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.3-2007
				%	聚酯纤维40 允差为5	聚酯纤维 36.9		
5	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出（<20）	符合	GB/T 2912.1-2009
6	pH值			/	4.0~8.5	6.4	符合	GB/T 7573-2009
7	可分解致癌芳香胺染料			mg/kg	禁用（≤20）	未检出（<5）	符合	GB/T 17592-2024
8	耐水色牢度	变色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
		棉沾色		级	≥3-4	4-5		
		聚酯沾色		级	≥3-4	4-5		
9	耐汗渍色牢度	耐碱	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
			棉沾色	级	≥3-4	4-5		
			聚酯沾色	级	≥3-4	4-5		
		耐酸	变色	级	≥3-4	4-5		
			棉沾色	级	≥3-4	4-5		
			聚酯沾色	级	≥3-4	4-5		
10	耐干摩擦色牢度	沾色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
11	耐湿摩擦色牢度	沾色		级	≥3	4-5	符合	GB/T 3920-2008
12	耐皂洗色牢度	变色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
		棉沾色		级	≥3-4	4-5		
		聚酯沾色		级	≥3-4	4-5		
13	耐光色牢度			级	≥4	>4	符合	GB/T 8427-2008

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

No. 202630009329

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验依据
14	耐光汗复合色牢度	碱光汗		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 14576-2009
		酸光汗		级	≥3-4	4-5		
15	起球			级	≥3-4	4	符合	GB/T 4802.1-2008
16	顶破强力（针织类）			N	≥280	742	符合	GB/T 19976-2005
下衣蓝色面料								
17	纤维含量			%	聚酯纤维65 允差为5	聚酯纤维 65.8	符合	GB/T 2910.11-2024 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.3-2007
				%	棉35 允差为5	棉 36.2		
18	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出（<20）	符合	GB/T 2912.1-2009
19	pH值			/	4.0~8.5	6.2	符合	GB/T 7573-2009
20	可分解致癌芳香胺染料			mg/kg	禁用（≤20）	未检出（<5）	符合	GB/T 17592-2024
21	耐水色牢度	变色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
		聚酯沾色		级	≥3-4	4-5		
		棉沾色		级	≥3-4	4-5		
22	耐汗渍色牢度	耐碱	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
			聚酯沾色	级	≥3-4	4-5		
			棉沾色	级	≥3-4	4-5		
		耐酸	变色	级	≥3-4	4-5		
			聚酯沾色	级	≥3-4	4-5		
			棉沾色	级	≥3-4	4-5		
23	耐干摩擦色牢度	沾色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
24	耐湿摩擦色牢度	沾色		级	≥3	4-5	符合	GB/T 3920-2008
25	耐皂洗色牢度	变色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
		聚酯沾色		级	≥3-4	4-5		
		棉沾色		级	≥3-4	4-5		
26	耐光色牢度			级	≥4	>4	符合	GB/T 8427-2008

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

No. 202630009329

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验依据
27	耐光汗复合色牢度	碱光汗		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 14576-2009
		酸光汗		级	≥3-4	4-5		
28	起球			级	≥3-4	4	符合	GB/T 4802.1-2008
29	顶破强力（针织类）			N	≥250	1205	符合	GB/T 19976-2005
上衣								
30	水洗尺寸变化率	针织类	长度	%	-4.0～+2.0	-1.6	符合	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013
			宽度	%	-4.0～+2.0	-0.6		
31	水洗后扭曲率	上衣		%	≤5	1.1	符合	GB/T 23319.3-2010 GB/T 8629-2001
32	水洗后外观			/	不允许涂层脱落、起泡，裂纹，覆粘合衬部位起泡、脱胶，裁剪、缝口脱散，附件损坏、明显变色、脱落，不允许其他严重影响服用的外观变化；允许轻微绣花和接缝部位处不平整，面里料缩率不一，不平服，变色不低于4级。	符合	符合	GB/T 31888-2015 GB/T 8629-2001
下衣								
33	水洗尺寸变化率	针织类	长度	%	-4.0～+2.0	-1.7	符合	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013
			宽度	%	-4.0～+2.0	-0.6		
34	水洗后扭曲率	裤子		%	≤2.6	1.9	符合	GB/T 23319.3-2010 GB/T 8629-2001

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

No. 202630009329

序号	检验项目		单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验依据
35	水洗后外观		/	不允许涂层脱落、起泡、裂纹，覆粘合衬部位起泡、脱胶，吸湿、缝口脱散，附件损坏、明显变色、脱落，不允许其他严重影响服用的外观变化；允许轻微绣花和接缝部位处不平整，面里料缩率不一，不平服，变色不低于4级。	符合	符合	GB/T 31888-2015 GB/T 8629-2001
校服							
36	异味		/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
37	接缝强力	面料	N	≥140	后袢腰缝500，裤后档缝550	符合	GB/T 31888-2015 GB/T 13773.1-2008
38	使用说明		/	符合标准GB/T 31888-2015第7.4条规定	符合	符合	GB/T 5296.4-2012
备注	水洗尺寸变化率、水洗后外观、水洗后扭曲率：GB/T 8629-2001已废止，产品标准引用。 耐光色牢度：GB/T 8427-2008已废止，产品标准引用。						

以下空白

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

禁用偶氮染料检验结果汇总(领子)

序号	化学名	化学文摘编号	检验结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3'-二甲基-4，4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4，4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4，4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4，4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：邻氨基偶氮甲苯（CAS No.97-56-3）、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯（CAS No.99-55-8）经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2，4一二氨基甲苯。 注2：苯胺（CAS No.62-53-3）特征离子为93amu，1,4-苯二胺（CAS No.106-50-3）特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1,4-苯二胺，如测定的苯胺和/或1,4-苯二胺含量大于5mg/kg，应重新按照GB/T 23344 进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理。 注4：检验结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检验结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

以下空白

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

禁用偶氮染料检验结果汇总(上衣蓝色面料)

序号	化学名	化学文摘编号	检验结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3'-二甲基-4，4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4，4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4，4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4，4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：邻氨基偶氮甲苯（CAS No.97-56-3）、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯（CAS No.99-55-8）经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2，4-二氨基甲苯。 注2：苯胺（CAS No.62-53-3）特征离子为93amu，1，4-苯二胺（CAS No.106-50-3）特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1，4-苯二胺，如测定的苯胺和/或1，4-苯二胺含量大于5mg/kg，应重新按照GB/T 23344 进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理。 注4：检验结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检验结果≤30mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

以下空白

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

禁用偶氮染料检验结果汇总(下衣蓝色面料)

序号	化学名	化学文摘编号	检验结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3'-二甲基-4，4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4，4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4，4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4，4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：邻氨基偶氮甲苯（CAS No.97-56-3）、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯（CAS No.99-55-8）经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2，4-二氨基甲苯。 注2：苯胺（CAS No.62-53-3）特征离子为93amu，1，4-苯二胺（CAS No.106-50-3）特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1，4-苯二胺，如测定的苯胺和/或1，4-苯二胺含量大于3mg/kg，应重新按照GB/T 23344 进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理。 注4：检验结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限3mg/kg。 注5：检验结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

以下空白

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

产品使用说明检验结果汇总

检验项目	内容和要求		检测结果
使用说明的内容	制造者的名称和地址	应标明承担法律责任的依法登记注册的名称和地址	符合
	产品名称	应按产品的真实属性标注	符合
	产品号型或规格	服装产品按GB/T 1335或GB/T6411标注号型，其他产品按产品的特征标注号型或规格（用耐久性标签）	符合
	纤维成分及含量	按GB/T 29862规定在耐久性标签中标注	符合
	维护方法	应按GB/T 8685规定的图形符号在耐久性标签中正确标注	符合
	执行的产品标准	应标明所执行的国家、行业、地方或企业的产品标准编号	符合
	安全类别	应根据GB 18401标明产品的安全类别	符合
	使用和贮藏注意事项	因使用不当可能造成产品损坏或有贮藏要求的产品宜标明注意事项或贮藏方法	/
使用说明的形式	一般要求	应符合GB/T 5296.4-2012 第6.1条规定	符合
	耐久性标签	应符合GB/T 5296.4-2012 第6.2条规定	符合
使用说明的位置	一般要求	应符合GB/T 5296.4-2012 第7.1条规定	符合
	耐久性标签	应符合GB/T 5296.4-2012 第7.2条规定	符合
其他要求	/	应符合GB/T 5296.4-2012 第8条规定	符合
备注：	1. 使用和贮藏注意事项内容如无特殊要求时，不作考核。 2. 使用说明的内容除纤维成分及含量外仅考核完整性，不对其真实性负责。		

以下空白

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

No. 202630009329

样品照片



以下空白

学校抽检报告——夏装

№ :202630010246

CMA
220020349118

ilac-MRA CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1184

检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称 Product Description	校服
委托单位 Client	青岛海运职业学校（青岛海洋技师学院）
生产单位 Manufacturer	青岛威达体育用品有限公司
检验类别 Test Type	委托检验

青岛市产品质量检验研究院
Qingdao Product Quality Testing Research Institute
国家生态纺织品质量检验检测中心
National Ecological Textiles Quality Inspection and Testing Center

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检　验　报　告

No. 202630010246　　共 7 页 第 1 页

产品名称 * Product Description	校服	商 标 * Trade Mark	/
号型规格 * Model/Specification	170/88A 170/72A	样品等级 * Sample Grade	/
委托单位/地址 * Client/Addr.	青岛海运职业学校（青岛海洋技师学院）	委托人/电话 * Client/Telephone	付志文/18660289750
生产单位/地址 * Manufacturer/Addr.	青岛威达体育用品有限公司	检验类别 Test Type	委托检验
样品数量 Sample Quantity	1套	到样日期 Sample Arrival Date	2026-09-01
检验日期 Test Date	2026-09-01 ～ 2026-09-03	样品状态 Sample Condition	上衣：蓝色 下衣：藏蓝
款号/货号 * Style	夏季校服（上衣、下衣）（局属）	样品编号 Sample No.	202630010246
纤维含量 * Fibre Content	上衣：棉60% 聚酯纤维40% 下衣：聚酯纤维65% 棉35%		
检验项目 Test Items	纤维含量, 甲醛含量, pH值, 异味, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 耐湿摩擦色牢度, 耐皂洗色牢度, 耐光色牢度, 耐光汗复合色牢度, 起球, 顶破强力（针织类）		
检验依据 Reference Documents for the Test	见报告附页		
判定依据 Judgment Criteria	GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类 GB/T 31888-2015 《中小学生校服》		
检验结论 Test Conclusion	根据委托方的要求，按上述检验依据进行检测，所检项目符合标准要求，详见检验报告附页。 （检验检测专用章） (Special Stamp of Test Report) 签发日期：2026-09-03 Issue Date		
备注 Notes	标注*号的内容为委托方提供信息，本次检验结果仅对来样负责。		

批准：王鑫　审核：赵婷婷　编制：刘薇薇

Approved By　Verified By　Prepared by

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

No.202630010246

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验依据
上衣蓝色面料								
1	纤维含量			%	棉60 允差为5	棉 63.4	符合	GB/T 29510.1-2024 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.3-2007
				%	聚酯纤维40 允差为5	聚酯纤维 36.6		
2	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出（＜20）	符合	GB/T 2912.1-2009
3	pH值			/	4.0-8.5	6.6	符合	GB/T 7573-2009
4	可分解致癌芳香胺染料			mg/kg	禁用（≤20）	未检出（＜5）	符合	GB/T 17592-2024
5	耐水色牢度	变色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
		棉沾色		级	≥3-4	4-5		
		聚酯沾色		级	≥3-4	4-5		
6	耐汗渍色牢度	耐碱	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
			棉沾色	级	≥3-4	4-5		
			聚酯沾色	级	≥3-4	4-5		
		耐酸	变色	级	≥3-4	4-5		
			棉沾色	级	≥3-4	4-5		
			聚酯沾色	级	≥3-4	4-5		
7	耐干摩擦色牢度	沾色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
8	耐湿摩擦色牢度	沾色		级	≥3	4	符合	GB/T 3920-2008
9	耐皂洗色牢度	变色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
		棉沾色		级	≥3-4	4-5		
		聚酯沾色		级	≥3-4	4-5		
10	耐光色牢度			级	≥4	>4	符合	GB/T 8427-2008
11	耐光汗复合色牢度	碱光汗		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 14576-2009
		酸光汗		级	≥3-4	4-5		
12	起球			级	≥3-4	4	符合	GB/T 4802.1-2008
13	顶破强力（针织类）			N	≥250	788	符合	GB/T 19976-2005

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验依据
下衣藏蓝面料								
14	纤维含量			%	聚酯纤维65 允差为5	聚酯纤维 63.2	符合	GB/T 2910.11-2024 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.3-2007
				%	棉35 允差为5	棉 36.8		
15	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出（<20）	符合	GB/T 2912.1-2009
16	pH值			/	4.0-8.5	6.4	符合	GB/T 7573-2009
17	可分解致癌芳香胺染料			mg/kg	禁用（≤20）	未检出（<5）	符合	GB/T 17592-2024
18	耐水色牢度	变色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
		聚酯沾色		级	≥3-4	4-5		
		棉沾色		级	≥3-4	4-5		
19	耐汗渍色牢度	耐碱	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
			聚酯沾色	级	≥3-4	4-5		
			棉沾色	级	≥3-4	4-5		
		耐酸	变色	级	≥3-4	4-5		
			聚酯沾色	级	≥3-4	4-5		
			棉沾色	级	≥3-4	4-5		
20	耐干摩擦色牢度	沾色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
21	耐湿摩擦色牢度	沾色		级	≥3	4	符合	GB/T 3920-2008
22	耐皂洗色牢度	变色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
		聚酯沾色		级	≥3-4	4-5		
		棉沾色		级	≥3-4	4-5		
23	耐光色牢度			级	≥4	>4	符合	GB/T 8427-2008
24	耐光汗复合色牢度	碱光汗		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 14576-2009
		酸光汗		级	≥3-4	4-5		
25	起球			级	≥3-4	4	符合	GB/T 4802.1-2008
26	顶破强力（针织类）			N	≥250	1121	符合	GB/T 19976-2005

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验依据
校服						
27	异味	/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
备注	耐光色牢度：GB/T 8427-2008已废止，产品标准引用。					

以下空白

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

禁用偶氮染料检验结果汇总(上衣蓝色面料)

序号	化学名	化学文摘编号	检验结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2,4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4,4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3,3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3,3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3,3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4,4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4,4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2,4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2,4,5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2,4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2,6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：邻氨基偶氮甲苯（CAS No.97-56-3）、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯（CAS No.99-55-8）经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2,4-二氨基甲苯。 注2：苯胺（CAS No.62-53-3）特征离子为93amu，1,4-苯二胺（CAS No.106-50-3）特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1,4-苯二胺，如测定的苯胺和/或1,4-苯二胺含量大于5mg/kg，应重新按照GB/T 23344 进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理。 注4：检验结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检验结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

以下空白

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

禁用偶氮染料检验结果汇总（下衣藏蓝面料）

序号	化学名	化学文摘编号	检验结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4’-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3’-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3’-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3’-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3’-二甲基-4，4’-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4，4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4，4’-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4，4’-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：邻氨基偶氮甲苯（CAS No.97-56-3）、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯（CAS No.99-55-8）经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2，4一二氨基甲苯。 注2：苯胺（CAS No.62-53-3）特征离子为93amu，1,4-苯二胺（CAS No.106-50-3）特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1,4-苯二胺，如测定的苯胺和/或1,4-苯二胺含量大于5mg/kg，应重新按照GB/T 23344 进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理。 注4：检验结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检验结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

以下空白

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

样品照片



以下空白

厂家送检报告——春秋运动装

№:202630009385

CMA
220020349118

CNAS
TESTING
CNAS L1184

检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称	校服
委托单位	青岛威达体育用品有限公司
生产单位	青岛威达体育用品有限公司
检验类别	委托检验（抽样）

青岛市产品质量检验研究院
Qingdao Product Quality Testing Research Institute
国家生态纺织品质量检验检测中心
National Ecological Textiles Quality Inspection and Testing Center

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检　验　报　告

No. 202630009385　　共 10 页 第 1 页

产品名称*	校服		检验类别	委托检验（抽样）	
号型规格*	165/84A 165/68A		商 标*	/	
委托单位名称/地址*	青岛威达体育用品有限公司		联系电话*	17763296436	
生产(制造)单位名称/地址*	青岛威达体育用品有限公司		联系电话*	/	
委托人/抽样人	刘霞/从林 都可心		等级*	/	
抽样地点	成品仓库	抽样基数	2000套	抽样数量	5套
样品状态与说明	上衣：苔藓青和拼 下衣：藏青色		样品编号	20263009385	
款号/货号*	春秋季校服（上、下衣）				
委托样品数量*	5套		委托样品收到日期	2026-03-24	
纤维含量 *	上衣、下衣：聚酯纤维93% 氨纶7%				
检验日期	2026-03-24 ～ 2026-03-27				
检验项目	纤维含量，甲醛含量，pH值，异味，可分解致癌芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗色牢度，耐光色牢度，起球，顶破强力（针织类），水洗尺寸变化率，水洗后外观，水洗后扭曲率，接缝强力，使用说明				
检验依据	见报告附页				
判定依据	GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类 GB/T 31888-2015 《中小学生校服》				
检验结论	经委托抽样检验，所检项目符合标准要求。详见检验结果附页。 签发日期：2026-03-27　（检验检测专用章）				
备注	标注*号的内容为委托方提供信息，本次检验结果仅对来样负责。				

批准：苏靖　　审核：邹文静　　编制：刘海涛

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

No. 202630009385

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验依据
蓝色面料								
1	纤维含量			%	聚酯纤维95 允差为5	聚酯纤维 90.9	符合	GB/T 38015-2019 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.3-2007
				%	氨纶7 允差为5	氨纶 9.1		
2	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出（<20）	符合	GB/T 2912.1-2009
3	pH值			〃	4.0~8.5	6.9	符合	GB/T 7573-2009
4	可分解致癌芳香胺染料			mg/kg	禁用（≤20）	未检出（<5）	符合	GB/T 17592-2024
5	耐水色牢度	变色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
		聚酯沾色		级	≥3-4	4-5		
		棉沾色		级	≥3-4	4-5		
6	耐汗渍色牢度	耐碱	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
			聚酯沾色	级	≥3-4	4-5		
			棉沾色	级	≥3-4	4-5		
		耐酸	变色	级	≥3-4	4-5		
			聚酯沾色	级	≥3-4	4-5		
			棉沾色	级	≥3-4	4-5		
7	耐干摩擦色牢度	沾色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
8	耐湿摩擦色牢度	沾色		级	≥3	4-5	符合	GB/T 3920-2008
9	耐皂洗色牢度	变色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
		聚酯沾色		级	≥3-4	4-5		
		棉沾色		级	≥3-4	4-5		
10	耐光色牢度			级	≥4	>4	符合	GB/T 8427-2008
11	起球			级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 4802.1-2008
12	顶破强力（针织类）			N	≥250	1210	符合	GB/T 19976-2005
藏青面料								

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验依据
13	纤维含量			%	聚酯纤维95 允差为6	聚酯纤维 90.9	符合	GB/T 38015-2019 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.3-2007
				%	氨纶7 允差为3	氨纶 9.1		
14	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出（<20）	符合	GB/T 2912.1-2009
15	pH值			/	4.0~8.5	6.5	符合	GB/T 7573-2009
16	可分解致癌芳香胺染料			mg/kg	禁用（≤20）	未检出（<5）	符合	GB/T 17592-2024
17	耐水色牢度	变色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
		聚酯沾色		级	≥3-4	4-5		
		棉沾色		级	≥3-4	4-5		
18	耐汗渍色牢度	耐碱	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
			聚酯沾色	级	≥3-4	4-5		
			棉沾色	级	≥3-4	4-5		
		耐酸	变色	级	≥3-4	4-5		
			聚酯沾色	级	≥3-4	4-5		
			棉沾色	级	≥3-4	4-5		
19	耐干摩擦色牢度	沾色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
20	耐湿摩擦色牢度	沾色		级	≥3	4-5	符合	GB/T 3920-2008
21	耐皂洗色牢度	变色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
		聚酯沾色		级	≥3-4	4-5		
		棉沾色		级	≥3-4	4-5		
22	耐光色牢度			级	≥4	>4	符合	GB/T 8427-2008
23	起球			级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 4802.1-2008
24	顶破强力（针织类）			N	≥250	1205	符合	GB/T 19976-2005
上衣								
25	水洗尺寸变化率	针织类	长度	%	-4.0~+2.0	-0.5	符合	GB/T 8629-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

No. 202630009305

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验依据
25	水洗尺寸变化率	针织类	宽度	%	-4.0~+2.0	-0.2	符合	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013
26	水洗后外观			/	不允许涂层脱落、起泡、裂纹，覆粘合衬部位起泡、脱胶，破洞、缝口脱散，附件损坏、明显变色、脱落，不允许其他严重影响服用的外观变化；允许轻微绣花和接缝部位处不平整，面里料缩率不一，不平服，变色不低于4级。	符合	符合	GB/T 31888-2015 GB/T 8629-2001
下衣								
27	水洗尺寸变化率	针织类	长度	%	-4.0~+2.0	-0.6	符合	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013
			宽度	%	-4.0~+2.0	-0.4		
28	水洗后扭曲率	裤子		%	≤2.6	0.4	符合	GB/T 23319.3-2010 GB/T 8629-2001
29	水洗后外观			/	不允许涂层脱落、起泡、裂纹，覆粘合衬部位起泡、脱胶，破洞、缝口脱散，附件损坏、明显变色、脱落，不允许其他严重影响服用的外观变化；允许轻微绣花和接缝部位处不平整，面里料缩率不一，不平服，变色不低于4级。	符合	符合	GB/T 31888-2015 GB/T 8629-2001
校服								
30	异味			/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
31	接缝强力	面料		N	≥140	后袖窿缝560，裤后档缝450	符合	GB/T 31888-2015 GB/T 13773.1-2008

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验依据
32	使用说明	/	符合标准GB/T 31888-2015第7.4条规定	符合	符合	GB/T 5296.4-2012
领子						
33	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出（<20）	符合	GB/T 2912.1-2009
34	pH值	/	4.0~8.5	5.5	符合	GB/T 7573-2009
35	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用（≤20）	未检出（<5）	符合	GB/T 17592-2024
备注	耐光色牢度：GB/T 8427-2008已废止，产品标准引用。 水洗尺寸变化率、水洗后外观、水洗后扭曲率：GB/T 8629-2001已废止，产品标准引用。 非直接接触皮肤类					

以下空白

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

禁用偶氮染料检验结果汇总(蓝色面料)

序号	化学名	化学文摘编号	检验结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3'-二甲基-4，4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4，4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4，4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4，4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：邻氨基偶氮甲苯（CAS No.97-56-3）、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯（CAS No.99-55-8）经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2，4一二氨基甲苯。 注2：苯胺（CAS No.62-53-3）特征离子为93amu，1,4-苯二胺（CAS No.106-50-3）特征离子为108amu. 4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1,4-苯二胺，如测定的苯胺和/或1,4-苯二胺含量大于5mg/kg，应重新按照GB/T 23344 进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理。 注4：检验结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检验结果≤30mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

以下空白

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

禁用偶氮染料检验结果汇总(藏青面料)

序号	化学名	化学文摘编号	检验结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3'-二甲基-4，4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4，4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4，4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4，4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：邻氨基偶氮甲苯（CAS No.97-56-3）、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯（CAS No.99-55-8）经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2，4一二氨基甲苯。 注2：苯胺（CAS No.62-53-3）特征离子为93amu，1，4-苯二胺（CAS No.106-50-3）特征离子为108amu，4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1，4-苯二胺，如测定的苯胺和/或1，4-苯二胺含量大于5mg/kg，应重新按照GB/T 23344 进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理。 注4：检验结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检验结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

以下空白

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

禁用偶氮染料检验结果汇总(领子)

序号	化学名	化学文摘编号	检验结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3'-二甲基-4，4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4，4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4，4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4，4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：邻氨基偶氮甲苯（CAS No.97-56-3）、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯（CAS No.99-55-8）经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2，4一二氨基甲苯。 注2：苯胺（CAS No.62-53-3）特征离子为93amu，1，4-苯二胺（CAS No.106-50-3）特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1，4-苯二胺，如测定的苯胺和/或1，4-苯二胺含量大于3mg/kg，应重新按照GB/T 23344 进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理。 注4：检验结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限3mg/kg。 注5：检验结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

以下空白

产品使用说明检验结果汇总

检验项目	内容和要求		检测结果
使用说明的内容	制造者的名称和地址	应标明承担法律责任的依法登记注册的名称和地址	符合
	产品名称	应按产品的真实属性标注	符合
	产品号型或规格	服装产品按GB/T 1335或GB/T6411标注号型，其他产品按产品的特征标注号型或规格（用耐久性标签）	符合
	纤维成分及含量	按GB/T 29862规定在耐久性标签中标注	符合
	维护方法	应按GB/T 8685规定的图形符号在耐久性标签中正确标注	符合
	执行的产品标准	应标明所执行的国家、行业、地方或企业的产品标准编号	符合
	安全类别	应根据GB 18401标明产品的安全类别	符合
	使用和贮藏注意事项	因使用不当可能造成产品损坏或有贮藏要求的产品宜标明注意事项或贮藏方法	/
使用说明的形式	一般要求	应符合GB/T 5296.4-2012 第6.1条规定	符合
	耐久性标签	应符合GB/T 5296.4-2012 第6.2条规定	符合
使用说明的位置	一般要求	应符合GB/T 5296.4-2012 第7.1条规定	符合
	耐久性标签	应符合GB/T 5296.4-2012 第7.2条规定	符合
其他要求	/	应符合GB/T 5296.4-2012 第8条规定	符合
备注：	1. 使用和贮藏注意事项内容如无特殊要求时，不作考核。 2. 使用说明的内容除纤维成分及含量外仅考核完整性，不对其真实性负责。		

以下空白

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

样品照片



以下空白

学校抽检报告——春秋运动装

№:202630010252

CMA
220020349118

CNAS L1184

检 验 报 告
TEST REPORT

产品名称 Product Description	校服
委托单位 Client	青岛海运职业学校（青岛海洋技师学院）
生产单位 Manufacturer	青岛威达体育用品有限公司
检验类别 Test Type	委托检验

青岛市产品质量检验研究院
Qingdao Product Quality Testing Research Institute
国家生态纺织品质量检验检测中心
National Ecological Textiles Quality Inspection and Testing Center

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检　验　报　告

No. 202630010252　　

产品名称 * Product Description	校服	商 标 * Trade Mark	/
号型规格 * Model/Specification	165/84A 165/68A	样品等级 * Sample Grade	
委托单位/地址 * Client/Addr.	青岛海运职业学校（青岛海洋技师学院）	委托人/电话 * Client/Telephone	付志文/18660289750
生产单位/地址 * Manufacturer/Addr.	青岛威达体育用品有限公司	检验类别 Test Type	委托检验
样品数量 Sample Quantity	1套	到样日期 Sample Arrival Date	2026-09-01
检验日期 Test Date	2026-09-01 ～ 2026-09-03	样品状态 Sample Condition	上衣：蓝色藏蓝相拼 下衣：藏蓝
款号/货号 * Style	春秋季校服（上衣、下衣）（局属）	样品编号 Sample No.	202630010252
纤维含量 * Fibre Content	上衣、下衣：聚酯纤维93% 氨纶7%		
检验项目 Test Items	纤维含量，甲醛含量，pH值，异味，可分解致癌芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗色牢度，耐光色牢度，起球，顶破强力（针织类）		
检验依据 Reference Documents for the Test	见报告附页		
判定依据 Judgment Criteria	GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类 GB/T 31888-2015 《中小学生校服》		
检验结论 Test Conclusion	根据委托方的要求，按上述检验依据进行检测，所检项目符合标准要求，详见检验报告附页。 （检验检测专用章） (Special Stamp of Test Report) 签发日期：2026-09-03 Issue Date		
备注 Notes	标注*号的内容为委托方提供信息，本次检验结果仅对来样负责。		

批准：王鑫　审核：赵婷婷　编制：刘海涛

Approved By　Verified By　Prepared by

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

No. 202630010252

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验依据
上衣蓝色面料								
1	纤维含量			%	聚酯纤维93 允差为5	聚酯纤维 91.0	符合	GB/T 38015-2019 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.3-2007
				%	氨纶7 允差为3	氨纶 9.0		
2	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出（<20）	符合	GB/T 2912.1-2009
3	pH值			/	4.0~8.5	7.0	符合	GB/T 7573-2009
4	可分解致癌芳香胺染料			mg/kg	禁用（≤20）	未检出（<5）	符合	GB/T 17592-2024
5	耐水色牢度	变色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
		聚酯沾色		级	≥3-4	4-5		
		棉沾色		级	≥3-4	4-5		
6	耐汗渍色牢度	耐碱	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
			聚酯沾色	级	≥3-4	4-5		
			棉沾色	级	≥3-4	4-5		
		耐酸	变色	级	≥3-4	4-5		
			聚酯沾色	级	≥3-4	4-5		
			棉沾色	级	≥3-4	4-5		
7	耐干摩擦色牢度	沾色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
8	耐湿摩擦色牢度	沾色		级	≥3	4-5	符合	GB/T 3920-2008
9	耐皂洗色牢度	变色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
		聚酯沾色		级	≥3-4	4-5		
		棉沾色		级	≥3-4	4-5		
10	耐光色牢度			级	≥4	>4	符合	GB/T 8427-2008
11	起球			级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 4802.1-2008
12	顶破强力（针织类）			N	≥250	1207	符合	GB/T 19976-2005
下衣藏蓝面料								
13	纤维含量			%	聚酯纤维93 允差为5	聚酯纤维 91.8	符合	GB/T 38015-2019 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.3-2007

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

No.202630010252

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验依据
13	纤维含量			%	氨纶7 允差为3	氨纶 8.2	符合	GB/T 38015-2019 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.3-2007
14	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出（<20）	符合	GB/T 2912.1-2009
15	pH值			/	4.0～8.5	6.7	符合	GB/T 7573-2009
16	可分解致癌芳香胺染料			mg/kg	禁用（≤20）	未检出（<5）	符合	GB/T 17592-2024
17	耐水色牢度	变色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
		聚酯沾色		级	≥3-4	4-5		
		棉沾色		级	≥3-4	4-5		
18	耐汗渍色牢度	耐碱	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
			聚酯沾色	级	≥3-4	4-5		
			棉沾色	级	≥3-4	4-5		
		耐酸	变色	级	≥3-4	4-5		
			聚酯沾色	级	≥3-4	4-5		
			棉沾色	级	≥3-4	4-5		
19	耐干摩擦色牢度	沾色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
20	耐湿摩擦色牢度	沾色		级	≥3	4-5	符合	GB/T 3920-2008
21	耐皂洗色牢度	变色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
		聚酯沾色		级	≥3-4	4-5		
		棉沾色		级	≥3-4	4-5		
22	耐光色牢度			级	≥4	>4	符合	GB/T 8427-2008
23	起球			级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 4802.1-2008
24	顶破强力（针织类）			N	≥250	1148	符合	GB/T 19976-2005
校服								
25	异味			/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
备注	耐光色牢度：GB/T 8427-2008已废止，产品标准引用； 非直接接触皮肤类							

以下空白

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

禁用偶氮染料检验结果汇总（上衣蓝色面料）

序号	化学名	化学文摘编号	检验结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4’-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3’-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3’-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3’-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3’-二甲基-4，4’-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4，4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4，4’-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4，4’-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：邻氨基偶氮甲苯（CAS No.97-56-3）、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯（CAS No.99-55-8）经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2，4—二氨基甲苯。 注2：苯胺（CAS No.62-53-3）特征离子为93amu，1,4-苯二胺（CAS No.106-50-3）特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1,4-苯二胺，如测定的苯胺和/或1,4-苯二胺含量大于5mg/kg，应重新按照GB/T 23344 进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理。 注4：检验结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检验结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

以下空白

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

禁用偶氮染料检验结果汇总(下衣藏蓝面料)

序号	化学名	化学文摘编号	检验结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3'-二甲基-4，4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4，4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4，4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4，4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：邻氨基偶氮甲苯（CAS No.97-56-3）、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯（CAS No.99-55-8）经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2，4一二氨基甲苯。 注2：苯胺（CAS No.62-53-3）特征离子为93amu，4,4-苯二胺（CAS No.106-50-3）特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1,4-苯二胺，如测定的苯胺和/或1,4-苯二胺含量大于5mg/kg，应重新按照GB/T 23344 进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理。 注4：检验结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检验结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

以下空白

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

样品照片



以下空白

厂家送检报告——工装

№:202630013873

CMA
220020349118

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1184

检 验 报 告

TEST REPORT

产品名称	校服
委托单位	青岛瑞祺服饰有限公司
生产单位	青岛瑞祺服饰有限公司
检验类别	委托检验（抽样）

青岛市产品质量检验研究院
Qingdao Product Quality Testing Research Institute
国家生态纺织品质量检验检测中心
National Ecological Textiles Quality Inspection and Testing Center

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检　验　报　告

No. 202630013873　　共 8 页 第 1 页

产品名称*	校服		检验类别	委托检验（抽样）	
号型规格*	170/88A 170/72A		商　标*	/	
委托单位名称/地址*	青岛瑞祺服饰有限公司		联系电话*	17661168292	
生产(制造)单位名称/地址*	青岛瑞祺服饰有限公司		联系电话*	/	
委托人/抽样人	李莉/丛林 郝可心		等级*	/	
抽样地点	成品仓库	抽样基数	600套	抽样数量	5套
样品状态与说明	上衣:红藏蓝相拼 下衣:藏蓝		样品编号	20263013873	
款号/货号*	制服装（上、下衣）				
委托样品数量*	5套		委托样品收到日期	2026-10-27	
纤维含量 *	棉100%				
检验日期	2026-10-27 ～ 2026-10-30				
检验项目	纤维含量，异味，甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗色牢度，耐光色牢度，接缝处纱线滑移（机织类），接缝强力，起球，水洗尺寸变化率，水洗后扭曲率，水洗后外观，使用说明				
检验依据	见报告附页				
判定依据	GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类 GB/T 31888-2015 《中小学生校服》				
检验结论	经委托抽样检验，所检项目符合标准要求。以质量验收为准。详见附页。 签发日期：2026-10-30　（检验检测专用章）				
备注	标注*号的内容为委托方提供信息，本次检验结果仅对来样负责。				

批准：苏靖　　审核：邹文静　　编制：刘海英

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

No. 202630013873　　共 8 页 第 2 页

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验依据
校服								
1	异味			/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
2	接缝处纱线滑移（机织类）			mm	≤6	袖缝5，下裆缝5	符合	GB/T 13772.2-2018 GB/T 31888-2015
3	接缝强力	面料		N	≥140	后袖窿缝250，裤后裆缝180	符合	GB/T 31888-2015 GB/T 13773.1-2008
4	使用说明			/	符合标准GB/T 31888-2015第7.4条规定	符合	符合	GB/T 5296.4-2012
藏蓝色面料								
5	纤维含量			%	棉100 允差为0	棉 100	符合	FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.3-2007
6	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出（＜20）	符合	GB/T 2912.1-2009
7	pH值			/	4.0~8.5	6.9	符合	GB/T 7573-2009
8	可分解致癌芳香胺染料			mg/kg	禁用（≤20）	未检出（＜5）	符合	GB/T 17592-2024
9	耐水色牢度	变色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
		棉沾色		级	≥3-4	4-5		
		羊毛沾色		级	≥3-4	4-5		
10	耐汗渍色牢度	耐碱	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
			棉沾色	级	≥3-4	4-5		
			羊毛沾色	级	≥3-4	4-5		
		耐酸	变色	级	≥3-4	4-5		
			棉沾色	级	≥3-4	4-5		
			羊毛沾色	级	≥3-4	4-5		
11	耐干摩擦色牢度	经向沾色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
		纬向沾色		级	≥3-4	4-5		
12	耐湿摩擦色牢度	经向沾色		级	≥3	3	符合	GB/T 3920-2008
		纬向沾色		级	≥3	3		
13	耐皂洗色牢度	变色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
		棉沾色		级	≥3-4	4-5		
		羊毛沾色		级	≥3-4	4-5		

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验依据
14	耐光色牢度			级	≥4	>4	符合	GB/T 8427-2008
15	起球			级	≥3-4	4	符合	GB/T 4802.1-2008
上衣								
16	水洗尺寸变化率	机织类	长度	%	-2.5~+1.5	-0.3	符合	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013
			胸宽	%	-2.5~+1.5	-0.4		
17	水洗后扭曲率	上衣		%	≤5	1.0	符合	GB/T 23319.3-2010 GB/T 8629-2001
18	水洗后外观			/	不允许涂层脱落、起泡、裂纹，覆粘合衬部位起泡、脱胶，破洞、缝口脱散，附件损坏、明显变色、脱落，不允许其他严重影响服用的外观变化；允许轻微绣花和接缝部位处不平整，面里料缩率不一，不平服，变色不低于4级。	符合	符合	GB/T 31888-2015 GB/T 8629-2001
下衣								
19	水洗尺寸变化率	机织类	长度	%	-2.5~+1.5	-1.0	符合	GB/T 8628-2013 GB/T 8629-2001 GB/T 8630-2013
20	水洗后扭曲率	裤子		%	≤2.5	1.4	符合	GB/T 23319.3-2010 GB/T 8629-2001

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验依据
21	水洗后外观			/	不允许涂层脱落、起泡、裂纹，覆粘合衬部位起泡、脱胶，破洞、缝口脱散，附件损坏、明显变色、脱落。不允许其他严重影响服用的外观变化；允许轻微绣花和接缝部位处不平整，面里料缩率不一，不平服，变色不低于4级。	符合	符合	GB/T 31888-2015 GB/T 8629-2001
红色面料								
22	纤维含量			%	棉100 允差为0	棉 100	符合	FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.3-2007
23	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出（＜20）	符合	GB/T 2912.1-2009
24	pH值			/	4.0~8.5	6.3	符合	GB/T 7573-2009
25	可分解致癌芳香胺染料			mg/kg	禁用（≤20）	未检出（＜5）	符合	GB/T 17592-2024
26	耐水色牢度	变色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
		棉沾色		级	≥3-4	4-5		
		羊毛沾色		级	≥3-4	4-5		
27	耐汗渍色牢度	耐碱	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
			棉沾色	级	≥3-4	4-5		
			羊毛沾色	级	≥3-4	4-5		
		耐酸	变色	级	≥3-4	4-5		
			棉沾色	级	≥3-4	4-5		
			羊毛沾色	级	≥3-4	4-5		
28	耐干摩擦色牢度	经向沾色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
		纬向沾色		级	≥3-4	4-5		
备注	耐光色牢度：GB/T 8427-2008已废止，产品标准引用。 水洗尺寸变化率、水洗后扭曲率、水洗后外观：GB/T 8629-2001已废止，产品标准引用。 非直接接触皮肤							

以下空白

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

禁用偶氮染料检验结果汇总(藏蓝色面料)

序号	化学名	化学文摘编号	检验结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4’-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3’-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3’-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3’-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3’-二甲基-4，4’-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4，4’-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4，4’-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4，4’-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：邻氨基偶氮甲苯（CAS No.97-56-3）、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯（CAS No.99-55-8）经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2，4—二氨基甲苯。 注2：苯胺（CAS No.62-53-3）特征离子为93amu，1,4-苯二胺（CAS No.106-50-3）特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1,4-苯二胺，如测定的苯胺和/或1,4-苯二胺含量大于5mg/kg，应重新按照GB/T 23344 进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理。 注4：检验结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检验结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

以下空白

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

禁用偶氮染料检验结果汇总(红色面料)

序号	化学名	化学文摘编号	检验结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4’-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3’-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3’-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3’-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3’-二甲基-4，4’-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4，4’-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	101-14-4	未检出
16	4，4’-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4，4’-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：邻氨基偶氮甲苯（CAS No.97-56-3）、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯（CAS No.99-55-8）经本方法处理后进样检测分解为邻甲苯胺和2，4—二氨基甲苯。 注2：苯胺（CAS No.62-53-3）特征离子为93amu，1,4-苯二胺（CAS No.106-50-3）特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1,4-苯二胺，如测定的苯胺和/或1,4-苯二胺含量大于5mg/kg，应重新按照GB/T 23344 进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理。 注4：检验结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检验结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

以下空白

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

产品使用说明检验结果汇总

检验项目	内容和要求		检测结果
使用说明的内容	制造者的名称和地址	应标明承担法律责任的依法登记注册的名称和地址	符合
	产品名称	应按产品的真实属性标注	符合
	产品号型或规格	服装产品按GB/T 1335或GB/T6411标注号型，其他产品按产品的特征标注号型或规格（用耐久性标签）	符合
	纤维成分及含量	按GB/T 29862规定在耐久性标签中标注	符合
	维护方法	应按GB/T 8685规定的图形符号在耐久性标签中正确标注	符合
	执行的产品标准	应标明所执行的国家、行业、地方或企业的产品标准编号	符合
	安全类别	应根据GB 18401标明产品的安全类别	符合
	使用和贮藏注意事项	因使用不当可能造成产品损坏或有贮藏要求的产品宜标明注意事项或贮藏方法	/
使用说明的形式	一般要求	应符合GB/T 5296.4-2012 第6.1条规定	符合
	耐久性标签	应符合GB/T 5296.4-2012 第6.2条规定	符合
使用说明的位置	一般要求	应符合GB/T 5296.4-2012 第7.1条规定	符合
	耐久性标签	应符合GB/T 5296.4-2012 第7.2条规定	符合
其他要求	/	应符合GB/T 5296.4-2012 第8条规定	符合
备注：	1. 使用和贮藏注意事项内容如无特殊要求时，不作考核。 2. 使用说明的内容仅考核完整性，不对其真实性负责。		

以下空白

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

样品照片



以下空白

学校抽检报告——工装

№:202630014187

CMA
220020349118

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1164

检 验 报 告
TEST REPORT

产品名称 Product Description	校服
委托单位 Client	青岛海运职业学校（青岛海洋技师学院）
生产单位 Manufacturer	青岛瑞祺服饰有限公司
检验类别 Test Type	委托检验

青岛市产品质量检验研究院
Qingdao Product Quality Testing Research Institute
国家生态纺织品质量检验检测中心
National Ecological Textiles Quality Inspection and Testing Center

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检　验　报　告

No. 202630014187　　

产品名称 * Product Description	校服	商 标 * Trade Mark	/
号型规格 * Model/Specification	170/88A　170/72A	样品等级 * Sample Grade	/
委托单位/地址 * Client/Addr.	青岛海运职业学校（青岛海洋技师学院）	委托人/电话 * Client/Telephone	付志文/ 0532-82615212
生产单位/地址 * Manufacturer/Addr.	青岛瑞棋服饰有限公司	检验类别 Test Type	委托检验
样品数量 Sample Quantity	1套	到样日期 Sample Arrival Date	2026-11-03
检验日期 Test Date	2026-11-03 ～ 2026-11-05	样品状态 Sample Condition	上衣：藏青红色相拼 下衣：藏青
款号/货号 * Style	春秋季校服（上衣、下衣）（局属）	样品编号 Sample No.	202630014187
纤维含量 * Fibre Content	棉 100%		
检验项目 Test Items	纤维含量，甲醛含量，pH值，异味，可分解致癌芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗色牢度，耐光色牢度，起球		
检验依据 Reference Documents for the Test	见报告附页		
判定依据 Judgment Criteria	GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B类 GB/T 31888-2015 《中小学生校服》		
检验结论 Test Conclusion	根据委托方的要求，按上述检验依据进行检测，所检项目符合标准要求，详见检验报告附页。 （检验检测专用章） (Special Stamp of Test Report) 签发日期：Issue Date　2026-11-05		
备注 Notes	标注*号的内容为委托方提供信息，本次检验结果仅对来样负责。		

批准：Approved By　苏靖　　审核：Verified By　邹文静　　编制：Prepared by　刘海涛

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验依据
藏青面料								
1	纤维含量			%	棉100 允差为0	棉 100	符合	FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01057.3-2007
2	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出（＜20）	符合	GB/T 2912.1-2009
3	pH值			/	4.0～8.5	6.8	符合	GB/T 7573-2009
4	可分解致癌芳香胺染料			mg/kg	禁用（≤20）	未检出（＜5）	符合	GB/T 17592-2024
5	耐水色牢度	变色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 5713-2013
		棉沾色		级	≥3-4	4-5		
		羊毛沾色		级	≥3-4	4-5		
6	耐汗渍色牢度	耐碱	变色	级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3922-2013
			棉沾色	级	≥3-4	4-5		
			羊毛沾色	级	≥3-4	4-5		
		耐酸	变色	级	≥3-4	4-5		
			棉沾色	级	≥3-4	4-5		
			羊毛沾色	级	≥3-4	4-5		
7	耐干摩擦色牢度	经向沾色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3920-2008
		纬向沾色		级	≥3-4	4-5		
8	耐湿摩擦色牢度	经向沾色		级	≥3	3	符合	GB/T 3920-2008
		纬向沾色		级	≥3	3		
9	耐皂洗色牢度	变色		级	≥3-4	4-5	符合	GB/T 3921-2008
		棉沾色		级	≥3-4	4-5		
		羊毛沾色		级	≥3-4	4-5		
10	耐光色牢度			级	≥4	>4	符合	GB/T 8427-2008
11	起球			级	≥3-4	4	符合	GB/T 4802.1-2008
校服								
J2	异味			/	无	无异味	符合	GB 18401-2010
备注	耐光色牢度：GB/T 8427-2008已废止，产品标准引用。 非直接接触皮肤类							

以下空白

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

禁用偶氮染料检验结果汇总(藏青面料)

序号	化学名	化学文摘编号	检验结果(mg/kg)
1	4-氨基联苯	92-67-1	未检出
2	联苯胺	92-87-5	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	95-69-2	未检出
4	2-萘胺	91-59-8	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	97-56-3	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	99-55-8	未检出
7	对氯苯胺	106-47-8	未检出
8	2，4-二氨基苯甲醚	615-05-4	未检出
9	4，4'-二氨基二苯甲烷	101-77-9	未检出
10	3，3'-二氯联苯胺	91-94-1	未检出
11	3，3'-二甲氧基联苯胺	119-90-4	未检出
12	3，3'-二甲基联苯胺	119-93-7	未检出
13	3，3'-二甲基-4，4'-二氨基二苯甲烷	838-88-0	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	120-71-8	未检出
15	4，4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	101-14-4	未检出
16	4，4'-二氨基二苯醚	101-80-4	未检出
17	4，4'-二氨基二苯硫醚	139-65-1	未检出
18	邻甲苯胺	95-53-4	未检出
19	2，4-二氨基甲苯	95-80-7	未检出
20	2，4，5-三甲基苯胺	137-17-7	未检出
21	邻氨基苯甲醚	90-04-0	未检出
22	4-氨基偶氮苯	60-09-3	未检出
23	2，4-二甲基苯胺	95-68-1	未检出
24	2，6-二甲基苯胺	87-62-7	未检出
备注	注1：邻氨基偶氮甲苯（CAS No.97-56-3）、5-硝基-邻甲苯胺/2-氨基-4硝基甲苯（CAS No.99-55-8）经本方法处理后待样检测分解为邻甲苯胺和2，4一二氨基甲苯。 注2：苯胺（CAS No.62-53-3）特征离子为93amu，1,4-苯二胺（CAS No.106-50-3）特征离子为108amu。4-氨基偶氮苯经本方法检测分解为苯胺和/或1,4-苯二胺，如测定的苯胺和/或1,4-苯二胺含量大于5mg/kg，应重新按照GB/T 23344 进行测定。 注3：试样前处理方法：直接还原处理。 注4：检验结果未检出表示含量低于GB/T 17592-2024标准的定量限5mg/kg。 注5：检验结果≤20mg/kg时，该芳香胺检出量符合GB 18401-2010标准规定。		

以下空白

青岛市产品质量检验研究院
国家生态纺织品质量检验检测中心
检验报告附页

样品照片



以下空白